

Wesentlicher Unterschied zwischen Sichtqualität und Nichtsichtqualität bei KVH (BSH ähnlich)

	Sicht	Nicht Sicht
verwendete Holzarten	Fichte	Fichte, teilw. Tanne und Kiefer
Baumkante	keine	teilweise erlaubt, max. ca. 2 cm schräg
Astigkei	Astdurchmesser max. 70 mm, lose Äste und Astlöcher vereinzelt bis 20 mm Durchmesser toleriert	Astdurchmesser max. 70 mm, lose Äste und Astlöcher vereinzelt bis 20 mm Durchmesser toleriert
Trockenrisse	Rissbreite bis 3 mm toleriert	vereinzelt größere Trockenrisse toleriert
Blitz-/Frostrisse, Ringschäle	nicht toleriert	nicht toleriert
Bläue	nicht toleriert	toleriert
Längskrümmung auf 2 m	4 mm	8 mm
Holzfeuchte	max. 18 %	max. 18 %
Maßhaltigkeit	Stärke <100 mm: +/- 2 mm, Stärke >100 mm: +/- 3 mm	+/- 1 mm
Oberfläche	vierseitig sauber gehobelt mit Fase	vierseitig gehobelt mit Fase, Rauhstellen erlaubt

**Grundsätzlich wird werden die beiden Qualitäten, wie der Name schon verrät,
entweder für den Sichtbaren oder für den Nichtsichtbaren Bereich eingesetzt.**